

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH



Qcolor Barwnik do betonu i zapraw

Właściwości:

Pigment **Qcolor** oparty jest na bazie pigmentu żelazowego. Jest drobnoziarnistym proszkiem, którego cechuje bardzo dużą mocą barwienia.

Pigmenty nieorganiczne charakteryzują się również tym, że nie rozpuszczają się w wodzie, są odporne na światło i nie są narażone na wypłukiwanie przez opady atmosferyczne. Pigment nie wpływa na wiązanie cementu, nie oddziałuje również na trwałość i wytrzymałość betonu.

Przeznaczenie:

Qcolor jest rekomendowany są do barwienia różnego typu wyrobów betonowych. Doskonale nadają się do barwienia fug (np. przy cegle klinkierowej), kostki brukowej i płyt ażurowych. Znakomicie sprawdzają się w nadawaniu koloru tynkom i elewacją. Można je stosować także poza budownictwem, w przemyśle farbiarskim i lakierniczym. Pigmenty

Dozowanie:

Pigment **Qcolor** mieszamy w proporcjach od 3 do 8 kg pigmentu na 100 kg cementu, **przeciętnie 2kg na 50kg cementu**. Od ilości pigmentu zależy odcień otrzymanego zabarwienia.

Pigment musi być starannie wymieszany zarówno z cementem, jak i pozostałymi składnikami np. z piaskiem czy kruszywem.

Pigment powinien być mieszany ok. 15 min. Im dłużej miesza tym bardziej jednolite i intensywne staje się zabarwienie. Kolor betonu zależy również od barwy cementu, kruszywa i innych składników. W zależności od ich koloru dobieramy ilość stosowanego pigmentu. Dlatego ilość pigmentu zawsze należy dostosować w sposób indywidualny. Jeśli chcemy osiągnąć zamierzony efekt, pigment trzeba dozować wagowo.

Informacje logistyczne:

| kolor | opakowanie | typ opakowania | opakowanie zbiorcze | paleta |
|-------------------|------------|----------------|---------------------|----------|
| czarny | 2kg | torebka | 10 szt. | 240 szt. |
| czerwony | 2kg | torebka | 10 szt. | 240 szt. |
| brązowy | 2kg | torebka | 10 szt. | 240 szt. |
| piaskowy | 2kg | torebka | 10 szt. | 240 szt. |
| wiśniowy | 2kg | torebka | 10 szt. | 240 szt. |
| jasny brąz | 2kg | torebka | 10 szt. | 240 szt. |

Dystrybutor:



DMB Tomasz Dembczyński

Biuro handlowe:

08-470 Wilga,
ul. Warszawska 58
tel./fax. (25) 685-31-00

Uwaga:

Wszelkie informacje wymienione w Arkuszu Danych Technicznych odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Podane informacje nie są wiążące z prawnego punktu widzenia, i nie zwalniają użytkownika z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności produktu na placu budowy, dostosowując do lokalnych warunków, oraz określenie ewentualnego niepożądanego działania poprzez wykonanie odpowiednich prób.