

**Qmix PLUS**

**SIMEPLAST**

## Napowietrzająco/uplastyczniająca domieszka do zaprawy do murów

### WŁAŚCIWOŚCI

Domieszka przeznaczona do poprawienia właściwości roboczych zapraw cementowych wykonanych z zastosowaniem cementu portlandzkiego. Zwiększa napowietrzenie świeżej zaprawy, poprawia jej urabialność, redukuje ilość wody zarobowej, a po stwardnieniu „zwiększa” wodoszczelność i odporność na mróz. Zaprawa z dodatkiem **Qmix PLUS** dłużej zachowuje plastyczność, nie spływa, lepiej penetruje, zapobiega powstawaniu rys skurczowych, sprawia, że na powierzchni tynku nie ma zacieków i wykwitów oraz pozwala na pracę w temperaturze do  $-2^{\circ}\text{C}$ . Mieszanka nie powoduje korozji stali.

### ZASTOSOWANIE

**Qmix PLUS** można stosować w zaprawach murarskich, tynkarskich i wykończeniowych. Produkt jest szczególnie polecany w okresie obniżonych temperatur (do  $-2^{\circ}\text{C}$ ).

### SPOSÓB UŻYCIA

Domieszkę można stosować w ilości od 0,36% do 0,72% w stosunku do masy cementu, przeciętnie 200 ml na 50 kg cementu.

**Qmix PLUS** można dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do betoniarki z chwilą jej dodawania. Aby uzyskać lepszy efekt należy dobrze wymieszać zaprawę.

### DANE TECHNICZNE

Gęstość właściwa:  $1,01 \text{ kg/cm}^3$

Forma: ciecz

Kolor: czerwony

Ph: 9,0 (+/- 1,0)

Zawartość chlorków:  $\leq 0,1\%$

Zawartość alkaliów:  $\leq 0,5\%$

### DOKUMENTY

Norma: PN-EN 934-3:2009 + A1:2012

Jednostka notyfikująca: IMBiTB

Deklaracja właściwości użytkowych: 001/DMB/2022

### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temp. od  $+5^{\circ}\text{C}$  do  $+25^{\circ}\text{C}$ .

Data ważności i numer partii znajduje się na opakowaniu.